

Tecnopolímero y goma Resistencia a agentes químicos a 23°C de temperatura										
Agentes químicos y disolventes	Poliamida (PA)	Poliamida tranaparente (PA-T)	Poliamida transparente resistente a alcohol (PA-TAR)	Polipropileno (PP)	Resina acetálica (POM)	Poli-carbonato (PC)	Elastómero termoplástico Soft-Touch (TPE)	Caucho NBR	Goma fluorada FKM	Goma natural NR
	Notas %	Notas %	Notas %	Notas %	Notas %	Notas %	Notas	Notas %	Notas %	
Áceite de lino	●	●	●	●	●		hasta 60°C ●	●	●	▲
Áceite de silicona	●	●	●	●		●		●	●	●
Áceite mineral	●	●	●	●	●	●	hasta 60°C ●	●	●	●
Áceite transformado	●	●	●	□	●		hasta 60°C □	●	●	▲
Aceites comestibles	●	●	●	●	●	●	hasta 60°C ●	●	●	□
Acetato butílico	100 ●	100 ●	100 ●	●			□			▲
Acetato de etilo	100 ●	100 ●	100 ●	●	●	▲	□	▲		▲
Acetato metílico	100 ●	100 ●	100 ●	●			□			□
Acetona	100 ●	□	●	●	●	▲		▲	▲	▲
Acetona etilmetilica	●	▲	▲	□	▲	▲	▲	▲	▲	●
Ácido acético	Sol. 10 ▲	Sol. 10 ▲	Sol. 10 □	40 ●	Sol. 20 ▲	Sol. 10 ●	●	▲	▲	□
Ácido benzoico	Sol. Sat. □	Sol. 10 ▲	Sol. 10 □	Sat. ●			hasta 60°C ●	Sol. □	Sol. ●	●
Ácido bórico	Sol. 10 ●	□	□	Sat. ●			●	Sol. ●	Sol. ●	▲
Ácido cítrico	Sol. 10 □	Sol. 10 □	Sol. 10 □	10 ●	●	Sol. 10 ●	hasta 60°C ●	Sol. ●	Sol. ●	●
Ácido fórmico	Sol. 10 ▲	Sol. ▲	Sol. ▲	Sol. 10 ●	100 ▲	Sol. 30 □	hasta 60°C ●	Sat. ▲	Sat. ▲	▲
Ácido fosfórico	Sol. 10 ▲	▲	▲	Sol. 85 ●	Sol. 10 ▲	Sol. 10 ●	hasta 60°C ●	Sol. 20 □	Sol. ●	▲
Ácido hidrocloreuro	Sol. 10 ▲	Sol. 10 □	Sol. 10 □	Sol. 30 ●	Sol. 10 ▲	Sol. 10 ●	hasta 60°C ●	Sol. 10 □	Sol. 10 ●	●
Ácido hidrofloreuro	Sol. 40 ▲	Sol. 10 ▲	Sol. 10 ▲	Sol. 40 ●	▲	Sol. 20 ●	□	50 ▲	50 ●	▲
Ácido láctico	Sol. 10 ●	Sol. 10 □	Sol. 10 □	Sol. 20 ●	●	Sol. 10 ●	hasta 60°C ●	Sol. ●	Sol. ●	▲
Ácido nítrico	10 ▲	Sol. 2 □	Sol. 2 □	Sol. 10 ●	Sol. 10 ▲	Sol. 20 □	□	Sol. 10 □	Sol. □	●
Ácido oléico	100 ●		●	Sol. ●	●	●	hasta 60°C ●	□		●
Ácido sulfúrico	Sol. 10 ▲	Sol. 2 ●	Sol. 2 ●	98 ●	Sol. 10 ▲	Sol. 50 ●	hasta 60°C ●	Sol. 20 □	Sol. 20 ●	●
Ácido tartárico	●	Sol. □	Sol. □	Sol. 10 ●	●		hasta 60°C ●	Sol. ●	Sol. ●	▲
Acilonitrilo	100 ●	▲	▲				□	▲	▲	▲
Agua de mar, río, potable	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Agua destilada	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲
Agua hirviendo	Media □	Media □	Media □	●		●	□	□	□	▲
Alcohol amilo	100 ●	▲	●	●	●	□	●	●	●	●
Alcohol etílico (etanol)	96 ●	▲	●	96 ●	●	●	●	□	□	▲
Alcohol isopropílico (isopropanol)	●	▲	●	●	●	□	●	□	●	●
Alcohol metílico	100 ●	▲	▲	100 ●	●	▲	●	□	▲	□
Amoniaco	Sol. 10 ●	Sol. 10 ●	10 ●	Conc. ●		▲	□	Sol. □	Sol. ▲	▲
Anilina	100 □	▲	▲	●	●		▲	Media	▲	●
Bencina	100 ●	●	●	▲	●	▲	▲	▲	●	▲
Butil alcohol	100 ●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●
Carbonato sódico	Sol. 10 ●	●	●	Sol. Sat. ●	●		●	Sol. ●	Sol. ▲	▲
Cerveza	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲
Clorato de aluminio	Sol. 10 ●	●	●	●	●	●	●	Sol. ●	Sol. ●	●
Cloroformo	100 ▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	●	●
Cloruro amónico	Sol. 10 ●	Sol. 10 ●	Sol. 10 ●	●	Sol. 10 ▲	●	●	Sol. ●	Sol. ●	●
Cloruro cálcico	Sol. 10 ●	●	●	Sol. 50 ●	●	●	●	Sol. ●	Sol. ●	●
Cloruro de cinc	□	Sol. 50 ●	Sol. 50 ●	Sol. 20 ●	●	●	●	Sol. ●	Sol. ●	▲
Cloruro de magnesio	Sol. 10 ●	●	●	Sol. Sat. ●	●	●	●	Sol. ●	Sol. ●	●
Cloruro de mercurio	Sol. 6 ▲			●			●			●
Cloruro de metilo	100 ●	▲	●	□		▲	▲	▲	●	●
Cloruro de sodio	Sol. ●	Sol. 25 ●	Sol. 25 ●	Sol. Sat. ●	●	●	●	Sol. ●	Sol. ●	●
Cloruro etílico	100 ●	▲	▲	▲				●	●	
Cloruro férrico	Sol. 10 ●	●	●	●	●	●	●	Sol. ●	Sol. ●	▲
Cloruro magnésico	●	▲		●	●	□	▲			▲
Dicloropropano				□			▲			●
Etilether	●	●	●	●		▲	▲	□	▲	●
Fenol	Sol. ▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	●	●



DATOS TÉCNICOS

Tecnopolímero y goma										
Resistencia a agentes químicos a 23°C de temperatura										
Agentes químicos y disolventes	Poliamida (PA)	Poliamida tranaparente (PA-T)	Poliamida transparente resistente a alcohol (PA-TAR)	Polipropileno (PP)	Resina acetálica (POM)	Poli-carbonato (PC)	Elastómero termoplástico Soft-Touch (TPE)	Caucho NBR	Goma fluorada FKM	Goma natural NR
	Notas %	Notas %	Notas %	Notas %	Notas %	Notas %	Notas	Notas %	Notas %	
Formaldeido	Sol. ●	Sol. 40 □	Sol. 40 ●	Sol. 40 ●		Sol.10 ●	▲	Sol. 40 □	Sol. 40 ●	▲
Freon 11				□	●			●	□	▲
Freon 12	Liq. ●	●	●	□	●			●	□	▲
Freon 13				□	●			●		●
Gas amonio	□	●	●	●			□	●	▲	▲
Gas oil	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
Gasolina verde	●	●	●	Media □	●	▲	▲	□	●	●
Glicerina	●	●		●		□	▲	●	●	□
Glicol butileno	100 ●	▲	□				□	●	●	
Glicol etílico	●	▲	□	●		●	□	●	●	▲
Grasasa comestibles	●	●	●	●	●		●	●		
Hidróxido sódico	Sol. 5 - 10 ●	Sol. 5 - 10 ●	Sol. 5 - 10 ●	Sol. 5 - 10 ●	Sol.10 ●		●	Sol. 5 - 10 □	Sol. 5 - 10 ▲	
Hidróxido sódico	Sol. 50 □	Sol. 50 ●	Sol. 50 ●	Sol. 50 ●			●	Sol. 50 ▲	Sol. 50 ▲	●
Hipoclorito sódico	Sol. ●	▲		Sol. 20 ●	Sol.5 ▲	Sol.5 ●	●	Sol. 10 ▲	Sol. 10 ▲	●
Iodine	▲	▲	▲	●		□		●		●
Leche	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲
Mantequilla	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲
Mercurio	●	●	●	●		●	●	●	●	●
Nitrato de plata	●	Sol. 10 ●	Sol. 10 ●	Sol. 20 ●				Sol. □		
Nitrato potásico	Sol. 10 ●	Sol. 10 ●	Sol. 10 ●	Sat. ●		●	●	●	●	▲
Nitrato sódico	Sol. 10 ●	Sol. 10 ●	Sol. 10 ●	●		▲	●	●	●	
Parafina	●	●	●	●		●	hasta 60°C ●	●	●	□
Peróxido de hidrógeno	Sol. 3 ▲	Sol. 3 ▲	Sol. 3 ▲	30 ●	Sol.90 ▲	Sol.30 ●	□	Sol. 80 ▲	Sol. 80 □	▲
Potasa cáustica	Sol. 5 - 10 ●	Sol. 5 - 10 ●	Sol. 5 - 10 ●	Sol. 5 - 10 ●	Sol.10 □		●	Sol. 5 - 10 □	Sol. 5 - 10 ▲	▲
Potasa cáustica	Sol. 50 □	Sol. 50 ●	Sol. 50 ●	Sol. 50 ●			●	Sol. 50 ▲	Sol. 50 ▲	●
Queroseno	●	●	●	□	●	▲	▲	●	●	▲
Silicato de sodio	●			●			●			●
Solución jabonosa	Sol. ●	Sol. ●	Sol. ●	Sol. ●	●		●	Sol. ●	Sol. ●	▲
Sulfato de aluminio	Sol. 10 ●	Sol. 10 ▲	Sol. 10 ●	Sol. 50 ●		●	●	Sol. ●	Sol. ●	●
Sulfato de sodio	Sol. 10 ●	Sol. 10 ●	Sol. 10 ●	●	●	●	●	Sol. ●	Sol. ●	□
Sulfuro de carbono	100 ●	□	●	▲			▲	▲	●	▲
Sulfuro de cobre	Sol. 10 ●		●	●	●		●	Sol. ●	Sol. ●	●
Tetracloruro de carbono	●	□	●	▲	●	▲	▲	▲	●	▲
Tetralin	●	●	●	▲		▲	▲	▲	●	□
Tolulol/tolueno	●	●	●	□	●	▲	▲	▲	□	▲
Tricloretileno (Tricloroetileno)	□	●	●	▲		▲	▲	▲	□	▲
Vapor de agua	●	●	●				●	□	●	□
Vapor de gasolina	●	●	●	Media □	●		▲	□	●	●
Vaselina	●	●	●	●		●	□	●	●	▲
Vinagre				●		●	●	□	□	▲
Vino	●	●	●	●	●	●	●	●	●	□
Whisky	●	□	●	●	●	●	●	●	●	□
Xileno	●	●	●	▲	●	▲	▲	▲	●	□

● = buena resistencia
□ = resistencia media (en función de las condiciones de uso)
▲ = mala resistencia (no debería utilizarse)
Los espacios vacíos que aparecen en la tabla indican valores no disponibles

Conc. = concentración
Sol. = solución
Liq. = líquido
Sat. = saturado
Media = hinchado

Las características descritas se ofrecen únicamente a modo de guía. No se realizan garantías.
Deben tenerse en cuenta las condiciones exactas de cada uso.